

Järgige alltoodud hooldusjuhiseid, et aidata säilitada SPFR100-ga töödeldud pindade tuletõkkeomadusi, visuaalset kvaliteeti ja pikaajalist toimivust.

## Hoolduse etapid

Etapp	Tegevus	Märkused
<b>Kontrollimine</b>	Vaadake pind üle vähemalt kord aastas. Kontrollige kriimustusi, pragusid, kulumist, määrdumist ja niiskuskahjustusi.	<i>Erilist tähelepanu pöörata UV-kiirgusele, niiskusele ja mehaanilisele kulumisele avatud pindadele.</i>
<b>Puhastamine</b>	Eemaldage tolm, mustus ja orgaanilised jäägid pehme harja, lapi või madalsurveveega.	<i>Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid, kõrgsurvepesu, tugevaid kemikaale ega lahusteid.</i>
<b>Kahjustuste parandamine</b>	Mehaaniliste kahjustuste korral puhastage kahjustatud koht ja kandke SPFR100 uuesti peale.	<i>Kasutage sama toodet ning järgige SPFR100 tehnilist andmelehte ja pealekandmisjuhiseid.</i>
<b>Lõike- ja puurimiskohad</b>	Pärast lõikamist, puurimist või muud töötlemist kandke SPFR100 avatud puidupindadele.	<i>Vältige töötlemata lõikepindade pikaajalist kokkupuudet niiskuse ja väliskeskkonnaga.</i>
<b>Täiendavad kattekihid</b>	Enne lakkide, värvide, õlide, vahade või muude viimistlusvahendite kasutamist konsulteerige Solid Protectiga.	<i>Sobimatu kattekiht võib mõjutada SPFR100 toimivust ja tuleklassifikatsiooni.</i>

## Intervall ja tingimused

### Hooldusintervall

Kontroll: vähemalt kord aastas.

Hooldus: tavaliselt iga 5–10 aasta järel, sõltuvalt ilmastiku-, niiskus-, UV- ja kasutuskoormusest.

Hoolduskihi kogus: 120–140 ml/m<sup>2</sup>.

*Hoolduskiht kanda puhtale ja kuivale pinnale pintsliga, rulli või sobiva pihustussüsteemiga.*

### Hoolduse keskkonningimused

Õhutemperatuur: +15...+50 °C

Suhteline õhuniiskus: 20–60%

Puidu niiskusesisaldus: 10–18%

## Olulised märkused

### Täiendavad kattekihid

Konsulteerige Solid Protectiga enne lakkide, värvide, õlide, vahade või muude viimistlusvahendite kasutamist.

### Dokumentatsioon

Soovitame märkida hoolduse kuupäeva, hooldatud ala, kasutatud koguse, pealekandmise meetodi ja nähtavad kahjustused.

### Tulekaitse säilitamine

Regulaarne kontroll ja õigeaegne hooldus aitavad säilitada SPFR100-ga töödeldud pindade tulekaitseomadusi.